



SCHEDA TECNICA "JOBBY SET Cemento Refrattario"



IMPIEGO: Cemento Refrattario

Come è Composto

Il componente principale è l'argilla silicea in polvere.

Destinazione d'Uso

Consigliato per le riparazioni di camini, muretti, caldaie : ideale quindi per alte temperature.

Modalità d'Uso

Sciogliere il prodotto con 20% di acqua, sino ad ottenere una pasta omogenea; per ottenere una maggiore presa, aggiungere cemento normale 325, nella misura di 1/10 (un decimo) con cemento refrattario; quindi bagnare abbondantemente le parti da trattare.

Spessore massimo 4 cm. 30 minuti di presa , indurisce il 6 ore .

Si consiglia di preparare piccole quantità di materiale, poiché la miscela indurendo non è più utilizzabile.

Proprietà Chimiche e Fisiche

Stato fisico: Solido

Punto di fusione: 1300° C

Solubilità: nessuna

Packing

Codice Articolo: 330315

Brick di cartone da kg 1 con termoretrazione

Scatole: pacco da 12 Brick

Pallet da 720 Brick = 60 pacchi

Sicurezza

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Test

///

I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le migliori conoscenze della CAMON SRL riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto.

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non c'è possibile assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.