



SCHEDA TECNICA "EURUVID"

IMPIEGO : Sigillante Acrilico effetto Intonaco Ruvido

DESCRIZIONI

Sigillante monocomponente d'alta qualità, a base acrilica con dispersione acquosa con la caratteristica particolare che è adeguato alla struttura della malta fina ruvida (**effetto intonaco**).

Assicura le seguenti caratteristiche:

- Non cola su giunto verticale
- Consistenza pastosa
- Aderisce bene ai substrati porosi e superfici umide
- Esente da solvente
- Resiste all'invecchiamento, alla radiazione UV e agli agenti atmosferici è adatto per applicazioni sia in interno che in esterno (non è indicato per giunti a continuo contatto con l'acqua e non è idoneo per giunti di movimento)
- E' verniciabile con tutte le più comuni vernici
- Disponibile nella colorazione Bianco



DESTINAZIONE DI IMPIEGO

EURUVID è stato ideato principalmente per il risanamento ottimale di crepe, fessurazioni e scrostamenti di intonaci e di muratura in ambienti esterni ed interni.

E' idoneo per sigillare giunti tra infisso e muratura, giunti tra opere murarie e intelaiature di porte e finestre, giunzioni tra strutture di sostegno (es. architravi, montanti divisorii) e giunti in genere di raccordo con dilatazione ridotta.

MODALITA' DI IMPIEGO

Preparazione delle superfici:

Si applica su superfici pulite, esenti da polvere e unto.

Rimuovere tutte le scrostature e tutte le parti reticolate male.

Le crepe andranno aperte a forma di cono e bisogna sincerarsi di eliminare tutte le parti friabili.

Per una migliore adesione sul supporto poroso e consigliabile applicare a pennello un pre-strato di miscela ottenuta mescolando 1 parte di massa di sigillante con 3 parti di acqua.

Applicazione:

Tagliare il beccuccio del diametro necessario.

Estrudere con pistola manuale in maniera uniforme (senza bolle).

Per sigillature a vista, lisciare la sigillatura appena effettuata con un dito inumidito o con utensile apposito.

In esterno non applicare in caso di pioggia o d'imminente pericolo di pioggia; dopo l'applicazione proteggere dalla pioggia per almeno 12 ore.

E' possibile utilizzare una spatola per applicare la massa del sigillante.

Gli sfridi di prodotto vanno immediatamente puliti con semplice acqua, quando il sigillante è indurito si toglie solo meccanicamente (es. lametta).

VIA STRADONE, 99
48022
S. BERNARDINO (RA)
ITALY

TEL. 0545 74104
FAX 0545 77157
E-MAIL:
info@camonchimca.it
www.camonchimca.it

REG.IMPR.RA:
00155160393

R.E.A. RAVENNA
N.66470

P. IVA N. 00155160393

CODICE IDENTIFICATIVO
CEE
IT 00155160393

CAPITALE SOCIALE: EURO
300.000 INT. VERS.





SCHEDA TECNICA "EURUVID"

DATI TECNICI

Materiale base : Dispersione acrilica

Consistenza : pastosa

Temperatura di applicazione : +5° +40°C

Polimerizzazione : con l'evaporazione dell'acqua

Confezioni : cartuccia 310 ml

Colore : Bianco

Peso specifico : $1750 \pm 20 \text{kg/m}^3$

Durezza Shore A : 30-40 (ISO 868)

Trazione ad Allungamento (ISO 8339) : $0,2 \pm 0,3 \text{ MPa}$

Allungamento a rottura : $250 \% \pm 100\%$ (ISO 8339)

Variazione del Volume (ISO 10563) : $13 \pm 2\%$

Formazione di pelle : 10/20 min.ca. (23°C/ 50% U.R.)

Temperatura d'esercizio : -20°C a +75°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

MARCATURA



Sulle cartucce dei sigillanti EURUVID sarà apposta la marcatura CE secondo EN 15651-1: Sigillante per facciate per applicazioni all'interno.

PAKING

Cartuccia in PE da 310ML – Scatole PZ 24

STABILITA' IN MAGAZZINO

Il prodotto, se immagazzinato in ambiente asciutto con temperatura compresa tra +15°C e +30°C, ha una stabilità a magazzino di 18 mesi.

Teme il gelo.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Il prodotto non è pericoloso per i normali usi e se impiegato da persone abili e mature.

Fare riferimento alla SIS (scheda informativa di sicurezza); il documento si configura come foglio informativo per l'utilizzatore a valle ed è un documento perfettamente conforme a quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento Reach riconoscendo al foglio informativo (o SIS) la stessa dignità di una scheda di sicurezza (ma solo per sostanze non pericolose).

IMPORTANTE

Le informazioni ed i dati forniti si basano sulla nostra esperienza, ricerche e test effettuati e sono da ritenersi affidabili e precisi. CAMON S.r.l. tuttavia, non potendo prevedere i vari tipi di utilizzo del prodotto, o i metodi usati per la sua applicazione, non rilascia alcuna garanzia in merito a proprietà ed adattabilità. L'utilizzatore se ne assume dunque la piena responsabilità.



VIA STRADONE, 99
48022
S. BERNARDINO (RA)
ITALY

TEL. 0545 74104
FAX 0545 77157

E-MAIL:
info@camonchimca.it
www.camonchimca.it

REG.IMPR.RA:
00155160393

R.E.A. RAVENNA
N.66470

P. IVA N. 00155160393

CODICE IDENTIFICATIVO
CEE
IT 00155160393

CAPITALE SOCIALE: EURO
300.000 INT. VERS.

