



SCHEDA TECNICA "KAMIN"

IMPIEGO : Mastice-Sigillante refrattario per altissima temperatura

DESCRIZIONI

Sigillante refrattario monocomponente (Non Contiene Amianto), a presa rapida, inodore e facilmente spalmabile. Specifico in impieghi in cui il prodotto viene a contatto con fiamme libere ed elevata temperatura fino a 1.200°C e con punte superiori. Non idoneo per giunti di dilatazione. Ottima adesione su giunzioni tipo vetro, alluminio, calcestruzzo, mattoni, ferro e acciaio.

PROPRIETÀ

COMPOSIZIONE	silicato di sodio miscelato con minerali inerti (NON contiene amianto) / Pastoso
CONFEZIONI	cartucce in PE da 500g
COLORI DISPONIBILI	Nero

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1,80 (gr/ml)
INDURIMENTO	24 ore
PARTE SOLIDA	c.a. 85%
PUNTO D'INFIAMMABILITÀ	Non infiammabile, né combustibile

CARATTERISTICHE DOPO L'INDURIMENTO

POLIMERIZZAZIONE	Fisica, con l'evaporazione dell'acqua
RITIRO	circa 35 %
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da -20°C a +1.200°C

DESTINAZIONE DI IMPIEGO

Il prodotto è utilizzato per la riparazione e la sigillatura di fessurazioni, piccole crepe e buchi di forni, sistemi di riscaldamento come radiatori, caminetti, stufe, e in generale per la riparazione di parti termo-sollecitate.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Preparazione delle superfici:

Le giunzioni devono essere preventivamente pulite sgrassate e senza polvere. Prima di applicare il prodotto si consiglia di inumidire le parti da trattare. Eliminare eventuali tracce di ruggine su superfici metalliche.

Applicazione:

Temperatura d'applicazione da +5 a +35°C

Fare penetrare il prodotto in profondità (eventuale guarnizione isolante non modifica le proprietà fisiche del KAMIN) ed immediatamente dopo l'applicazione lisciare il prodotto con una spatola o uno straccio bagnato; eliminare il prodotto in esubero con acqua prima dell'indurimento.

Lasciare asciugare il prodotto per 24 ore, quindi scaldare lentamente sino all'indurimento.

Durante questa operazione si possono evidenziare delle piccole fessure causate dal ritiro fisico del prodotto che dovranno essere definitivamente eliminate con un'ulteriore applicazione di prodotto sopra quello già indurito (senza causare alcun rischio collaterale).

Avvertenze:

Non idoneo per giunti di dilatazione ed applicazioni in luoghi umidi ed esposti alle intemperie.

Irritante per la pelle e gli occhi, si consiglia l'uso di guanti ed occhiali.

Dopo l'uso pulire bene con acqua, il sigillante dopo l'indurimento non è facilmente asportabile.

L'eventuale lieve fuoriuscita di liquido trasparente, all'apertura della cartuccia o a svuotamento, non compromette la funzionalità e conformità del prodotto.

PAKING

Cartuccia in PEHD da 500gr – Scatole PZ 24 – codice commerciale 121250

STABILITÀ IN MAGAZZINO

Fino a 12 mesi in luogo fresco e asciutto, protetto dal gelo e lontano da fonti di calore, tra +5°C e 25°C.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza o al foglio informativo.



VIA STRADONE, 99
48022
S. BERNARDINO (RA)
ITALY

TEL. 0545 74104
FAX 0545 77157
E-MAIL:

info@camonchimca.it
www.camonchimca.it

REG.IMPR.RA:
00155160393

R.E.A. RAVENNA
N.66470

P. IVA N. 00155160393

CODICE IDENTIFICATIVO
CEE
IT 00155160393

CAPITALE SOCIALE: EURO
300.000 INT. VERS.

M. RA N.010511