



# SCHEDA TECNICA "M&S-B"

## IMPIEGO: Collante-sigillante a base MS Polymer ad alte prestazioni

#### **DESCRIZIONI**

Adesivo sigillante monocomponente a rapida polimerizzazione, indurente con l'umidità, ad alta forza iniziale ed eccellente adesione, M&S-B è in grado di realizzare giunzioni e sigillature elastiche tra una grande varietà di materiali, assicurando le seguenti caratteristiche:

- Non cola e può essere applicato in verticale, esente da ritiri
- Consistenza pastosa e tempi di presa molto brevi
- Aderisce ad un'ampia gamma di substrati
- > Esente da solventi e isocianati
- Resiste all'invecchiamento, alla radiazione UV e agli agenti atmosferici è adatto per applicazioni sia in interno che in esterno
- Flessibile alle basse (-40°C) e alle alte (+100°C) temperature
- Reazione neutra, bassa emissione di odore, non corrosivo
- Compatibile con molti sistemi vernicianti
- Buona aderenza anche a superfici leggermente umide

### **DESTINAZIONE DI IMPIEGO**

- Montaggio e sigillatura di pannellature isolanti, telai, pareti divisorie.
- Sigillature di testa e di sovrapposizione tra lamiere, profilati e telai.
- > Incollaggio e sigillatura di pannelli e profili di legno anche verniciato, pannelli in cartongesso, laminato plastico, PVC rigido, ad opere murarie, telai e strutture metalliche.
- ➤ Incollaggio di sormonti tra lamiere o tra elementi metallici e altre superfici su cui non è possibile realizzare saldature o altri fissaggi meccanici nelle costruzioni, mezzi di trasporto, carpenteria metallica.
- Incollaggio di profili metallici (U) su cristalli, lastre di materie plastiche e pannelli in lamiera nell'industria del freddo, banchi frigo, arredamento, mezzi di trasporto.
- > Incollaggi e sigillature nell'installazione di impianti di condizionamento, e ventilazione.
- Montaggio specchi.
- Incollaggio di nervature di rinforzo su pannelli di lamiera o vetroresina e in genere in strutture soggette a vibrazioni continue o tra materiali con dilatazioni termiche diverse.
- Coibentazioni o rivestimenti di container o mezzi furgonati.
- Incollaggio legno metallo nei serramenti.

#### **MODALITA' DI IMPIEGO**

**Adesione e Preparazione delle superfici:** M&S-B possiede eccellente adesione senza l'uso di Primer su superfici sgrassate di acciaio, acciaio zincato, alluminio anodizzato, alluminio, su superfici verniciate in genere, su cemento, legno, vetro e superfici vetrificate, ceramica, poliestere, uPVC.

**Applicazione:** nell'utilizzo come **adesivo**, M&S-B può essere applicato con apposita pistola su una sola delle superfici da incollare. L'accoppiamento sotto leggera pressione deve essere eseguito entro 10-15 minuti dall'applicazione. Per consentire il regolare indurimento e per sfruttare al massimo le proprietà adesive e coesive è opportuno che lo spessore dopo la pressatura non sia inferiore a 1-2 mm. Nell'incollaggio di superfici di grandi dimensioni l'adesivo può essere applicato in maniera discontinua a cordoli paralleli distanti 20-40 cm. e lungo il perimetro, in sezione adeguata a riempire eventuali irregolarità. Poiché l'indurimento si realizza per effetto dell'umidità, per accelerare il processo, specie



VIA STRADONE, 99 48022 S. BERNARDINO (RA) ITALY

TEL. 0545 74104 FAX 0545 77157 E-MAIL: info@camonchimca.it www.camonchimica.it

REG.IMPR.RA: 00155160393

R.E.A. RAVENNA N.66470

P. IVA N. 00155160393

CODICE IDENTIFICATIVO
CEE
IT 00155160393

CAPITALE SOCIALE: EURO 300.000 INT. VERS.





# SCHEDA TECNICA "M&S-B"

nell'incollaggio di materiali non porosi, è possibile umidificare le parti nebulizzando acqua prima di assemblare.

Unire entro 5 minuti esercitando un'adeguata pressione. Se necessario mantenere sotto pressione le parti incollate fino a che non si è sviluppata la presa dell'adesivo.

Nell'utilizzo come **sigillante** si raccomanda l'impiego solo in giunti soggetti a modesti movimenti. Se i giunti sono molto profondi è necessario inserire nel fondo un materiale di riempimento antiaderente. Applicare un cordolo continuo esercitando un'adeguata pressione contro le pareti ed evitando l'intrappolamento di aria. Rifinire con spatola bagnata.

#### **SPECIFICHE**

Materiale base : MS Polymer

Consistenza: pastosa

Temperatura di applicazione : +5° +35°C

Confezioni: cartuccia 290 ml

Colore: bianco

#### Dati tecnici

Peso specifico : 1,55 kg/dm3 Durezza Shore A : 50/60

**Modulo al 100% (DIN53504)** : 1,3-1,5 MPa **Carico di rottura (DIN 53504)** : 2,5-3,0 MPa

Allungamento a rottura: 500 %

Resistenza al taglio (ASTM D 624-73): 15-18 N/mm Formazione di pelle : 10 min.ca. ( 20°C 50% U.R.)

**Velocità di indurimento**: 3-4 mm a 24 h. ( 20°C 50% U.R.) I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

#### **PAKING**

Cartuccia in PE da 290ML - Scatole PZ 12

#### STABILITA' IN MAGAZZINO

- 12 mesi (cartuccia 290 ml), dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

### **INDICAZIONI SULLA SICUREZZA**

Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

#### **IMPORTANTE**

Le informazioni ed i dati forniti si basano sulla nostra esperienza, ricerche e test effettuati e sono da ritenersi affidabili e precisi. CAMON S.r.l. tuttavia, non potendo prevedere i vari tipi di utilizzo del prodotto, o i metodi usati per la sua applicazione, non rilascia alcuna garanzia in merito a proprietà ed adattabilità. L'utilizzatore se ne assume dunque la piena responsabilità.



VIA STRADONE, 99 48022 S. BERNARDINO (RA) ITALY

TEL. 0545 74104 FAX 0545 77157 E-MAIL: info@camonchimca.it

REG.IMPR.RA: 00155160393

www.camonchimica.it

R.E.A. RAVENNA N.66470

P. IVA N. 00155160393

CODICE IDENTIFICATIVO
CEE
IT 00155160393

CAPITALE SOCIALE: EURO 300.000 INT. VERS.

